



**Granulats :** GRAVILLON 4/6 CONCASSE

**Péetrographie :** Silico-Calcaire

**Elaboration :** Concassé

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4

6.3

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code III


	d/2	d	D	1.4D	2D		
	<b>0.063</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6.3</b>	<b>9</b>	<b>12.5</b>	<b>FI</b>
Etendue e			10	10			
V.S.S.+U		6	15	100			34.00
V.S.S.		5	10	98			30.00
V.S.I.			0	88	98	100	
V.S.I.-U			0	83	97		

### Partie informative

Résultats de production

du 15/01/24 au 24/06/24

	0.063	2	4	6.3	9	12.5	FI
Maximum	3.8	5	7	95	100	100	7.30
Moyenne Xf	1.6	2	5	92	100	100	6.20
Minimum	0.7	2	3	89	100	100	5.50
Ecart-type	0.86	0.8	1.0	2.0	0.0	0.0	0.787
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	3



DRUET Marion Responsable QSE