



Granulats : GRAVILLON 6.3/10 CONCASSE
Pétrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code III


	0.063	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4D 14	2D 20	FI
Etendue e			10	10			
V.S.S.+U		6	20	100			29.00
V.S.S.		5	15	95			25.00
V.S.I.			5	85	98	100	
V.S.I.-U			0	80	97		

Partie informative

Résultats de production

du 11/12/23 au 17/06/24

	0.063	3.15	6.3	10	14	20	FI
Maximum	1.5	3	14	95	100	100	6.80
Moyenne Xf	1.1	2	11	94	100	100	6.45
Minimum	0.7	1	5	92	100	100	6.10
Ecart-type	0.23	0.5	2.9	0.9	0.0	0.0	0.350
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	2



Autres caractéristiques		
Angularité des gravillons % de grains semi-concassés	EN 933-5	C90/1 au 03/06/2024
Los Angeles	EN 1097-2	20.00 % (15/04/2024)
LA+MDE		34.0 % (15/04/2024)
Micro-Deval	EN 1097-1	14.00 % (15/04/2024)
Masse volumique réelle granulats presecs		2.64 Mg/m ³ (15/04/2024)

DRUET Marion Responsable QSE