




Granulats : GRAVE 0/11.2 ROULEE
Pétrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme						Catégorie
	0	11.2	Norme NF P 18-545 Article 10				
	0.063	1	4	11.2	16	22.4	FM
Etendue e	6			10			0.6
V.S.S.+U	7.0	64	94	100			4.15
V.S.S.	6.0	60	90	99			4.00
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97		3.25

Partie informative
Résultats de production

	du 04/12/23 au 12/11/24						
	0.063	1	4	11.2	16	22.4	FM
Maximum	2.0	53	63	96	100	100	3.98
Moyenne Xf	1.5	46	59	94	100	100	3.71
Minimum	0.8	39	54	90	100	100	3.46
Ecart-type	0.28	3.7	2.4	2.0	0.0	0.0	0.140
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15



DRUET Marion Responsable QSE