



**Granulats :** GRAVE 0/10 SEMI-CONCASSEE  
**Péetrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Concassé  
**Usage :** Routier

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 10

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Code B


	0.063	D/2	D	1.4D	2D	FM	MB
		5	10	14	20		
Etendue e	6	20	10				
V.S.S.+U	11.0	81	100	100			2.50
V.S.S.	9.0	78	99	100			2.00
V.S.I.	3.0	58	89	98	100		
V.S.I.-U	1.0	55	87	97	100		

### Partie informative

Résultats de production

du 03/09/18 au 15/04/24

	0.063	5	10	14	20	FM	MB
Maximum	8.9	77	99	100	100	3.92	0.75
Moyenne Xf	6.8	68	97	100	100	3.56	0.67
Minimum	4.1	59	95	100	100	3.27	0.47
Ecart-type	1.29	5.5	1.0	0.0	0.0	0.200	0.115
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15



DRUET Marion Responsable QSE