



**Granulats :** GRAVE 0/10 SEMI-CONCASSEE  
**Péetrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Concassé  
**Usage :** Routier

### Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme					Catégorie
	0	10	Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242			
	0.063	D/2	D	1.4D	2D	MB
Etendue e	6	20	10			
V.S.S.+U	11.0	78	100	100		2.50
V.S.S.	9.0	75	99	100		2.00
V.S.I.	3.0	55	89	98	100	
V.S.I.-U	1.0	52	87	97	100	

### Partie informative

Résultats de production

	du 12/06/23 au 24/06/24					MB
	0.063	5	10	14	20	
Maximum	8.5	75	99	100	100	0.74
Moyenne Xf	6.1	64	97	100	100	0.69
Minimum	4.8	55	93	100	100	0.49
Ecart-type	1.13	7.5	1.7	0.0	0.0	0.105
Nombre de résultats	18	18	18	18	17	18



DRUET Marion Responsable QSE