



**Granulats :** GRAVE 0/10 SEMI-CONCASSEE

**Pétrographie :** Silico-Calcaire

**Elaboration :** Concassé

**Usage :** Routier

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 10

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Code B


	0.063	D/2 5	D 10	1.4D 14	2D 20	FM	MB	W
Etendue e	6	20	10					
V.S.S.+U	11.0	78	100	100			2.50	
V.S.S.	9.0	75	99	100			2.00	
V.S.I.	3.0	55	89	98	100			
V.S.I.-U	1.0	52	87	97	100			

### Partie informative

Résultats de production

du 06/02/24 au 18/11/24

	0.063	5	10	14	20	FM	MB	W
Maximum	6.6	66	99	100	100	4.03	0.74	4.5
Moyenne Xf	5.5	60	96	100	100	3.86	0.69	3.5
Minimum	4.8	55	93	100	100	3.64	0.49	2.4
Ecart-type	0.41	3.6	1.7	0.0	0.0	0.120	0.102	0.60
Nombre de résultats	15	15	15	15	14	15	15	15



DRUET Marion Responsable QSE