




Granulats : SABLE 0/1 ROULE LAVE (SL 0/1)
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme							Catégorie		
	0	1	Norme NF P 18-545 Article 10							Code A
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4D	2D	FM	MB	
Etendue e	10		50		10			0.6		
V.S.S.+U	11.0		74		100	100		2.35	1.50	
V.S.S.	10.0		70		99	100		2.20	1.00	
V.S.I.	0.0		20		89	95	100	1.60		
V.S.I.-U	0.0		16		87	94		1.45		

Partie informative
 Résultats de production

du 09/01/24 au 24/06/24									
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	FM	MB
Maximum	2.7	8	39	85	98	100	100	2.21	0.50
Moyenne Xf	1.0	3	28	75	97	99	100	1.97	0.49
Minimum	0.3	1	20	60	92	99	100	1.73	0.49
Ecart-type	0.68	2.1	6.8	7.2	1.4	0.2	0.0	0.160	0.003
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	24



DRUET Marion Responsable QSE